

Ficha de dados técnicos

1958 siapro



Status:	Ok
Aprovação:	04.06.2024

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Automotivo
Outros setores:	

Perfil do produto		
Tipo de grão:	Grão misto composto de grão cerâmico Óxido de alumínio semi-friável/Óxido de alumínio azul óxido de alumínio diamante	100 200; 300; 400 800 1000
Granulometria (total):	100-1000	
Costado:	Papel (FSC-certificado) Filme tela com revestimento de espuma	100; 200; 300; 400 800 1000
Tipo de distribuição:	eletrostática aberto eletrostático processo especial	100; 200 300; 400 800; 1000
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:		

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- S Performance - siafast
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	7 - flexível	
Força de compressão:		

Vantagens	
Automotivo:	<ul style="list-style-type: none">- PROfissional. Resultado de processo 100% seguro. Resultado perfeito devido a sequência de grão otimizada e fácil de perceber.- Benefício. 70% menos artigos. Armazenamento menor e processo de encomenda mais simples com apenas 9 artigos.- PROdutividade. 20% de economia de tempo. Avanço mais rápido no trabalho devido a um passo de trabalho a menos e qualidade de grão otimizada.

Ficha de dados técnicos

1958 siapro



Aplicações

Automotivo:	<ul style="list-style-type: none">- Lixar / remover tinta- Acabamento fino- Alisamento de massa- Acabamento fino de massa- Lixamento fino de massa / polir zonas de saída de primer- Alisamento primer- Lixamento fino primer- Polimento
-------------	---

Material

Automotivo:	Massa	● Massa
	Primer	○ Primer
	Vernizes	● Laca

Disponibilidade

	Confecção superior	Confecção inferior
	Tiras	- Tiras siafast
	Discos	- Discos siafast

Aplicação

	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira excêntrica/lixadeira rotativa
	Lixamento manual	Lixamento manual com bloco para lixar
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes

Nenhuma aptidão para:	- Lapidação de vidro
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	<p>Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança</p> <ul style="list-style-type: none">- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA- Utilização de proteção ocular e facial- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Ficha de dados técnicos

1958 siapro



Informações			
Claim:	para pintores de veículos. para você. o PROFISSIONAL.		
Copy:	A gama compacta e fácil de entender permite ao PROfissional economizar tempo e obter resultados de processo seguros.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Automotivo:	ID 9148
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 9132 ID 9133

- Aplicação principal
- Aplicação secundária